江苏象化科技有限公司
JIANGSU ELEPHCHEM HOLDING LIMITED

Technical Data Sheet of SIS YH-1716L

Product Name: Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer (SIS)
Grade: SIS YH-1716L
Structure: Linear

SIS YH-1716L Technical Data:

Items	Index
Form	White Fluffy Particle
SM Content, %	16
Volatile Matter, wt %	≤0.7
SI Content, %	66
Tensile Strength, Mpa	2.3
Hardness, Shore A	30
Melt Flow Rate (200℃ ,5kg), g/10 min	7
Toluene Solution Viscosity (25 ℃, 25%), Mpa.s	1250
Note	FDA177.1810，FDA177.2600,Regulation (EC) No 1935/2004

Application

Pressure Sensitive Adhesive; Waterproof Membrane

Package

20kg PE bag 520/740kg super bag.

Storage

Store at room temperature (below 30°C), away from direct sunlight and UV radiation to prevent oxidative degradation of the isoprene middle block. The standard shelf life is 12 months from the date of manufacture.

JiangSu ElephChem Holding Limited