江苏象化科技有限公司
JIANGSU ELEPHCHEM HOLDING LIMITED

Technical Data Sheet of Chloroprene Rubber SN-236T

Chemical Name: 2-CHLORO-1,3-BUTADIENE POLYMERS
CAS NO.: 9010-98-4

Technical Data of Chloroprene Rubber SN-236T:

Items	Index
Appearance	White or light yellow chip
Molecular Weight	100,000～600,000
Density	1.23
Softening Temperature (℃)	80
Tg (℃)	-38～-40
Specific Heat (KJ/kg•℃)	2.18
Volume Resistance (Ω•cm)	10^9 ～10^{12}
Crystallization Rate	Medium
Brookfield Solution Viscosity (mpa.s, 10% toluene solution at 25℃)	1000~1500
Volatiles(wt.%)	≤0.8
Ash(wt.%)	≤1.0

Jiangsu ElephChem Holding Limited

Application:

SN-236T is appropriate for the formulation of adhesive cements. Its intended applications encompass conveyor belts, power transmission belts, hoses, rubber gaskets, and a range of durable goods.

Package:

Packed in 25kg kraft-plastic bag.

Storage:

Keep in a cool, well-ventilated area, shielded from direct sunlight, with a suggested temperature not exceeding 25℃.